



Vorbereitung BUITEN-stucwerk op CE-gecertificeerd MagOxx®Board (ETA-15/0634)

- Breng 9 mm, 12 mm of dikker **MagOxx®Board** geventileerd aan op het regelwerk
- Naden van 3 mm breed aanhouden
- Gebruik MagOxx®Schroeven van **DynaPlus® AR-coating C4** / platkop - TORX **schroeven** met een h.o.h.-afstand 200 mm
- Plaats de schroeven minimaal 20 mm vanuit de kant en minimaal 50 mm vanuit de hoeken
- De naden opvullen met een MS-polymeer, **Bostik ISR 70 – 03**
- Het overtollige MS-polymeer afmeten met een plamuurmes of spatel
- Direct alkalibestendig **Gaasband** aanbrengen over de naden, in de natte kit
- Breng over het geheel een vochtwerende primer, **bijvoorbeeld ARDEX P4**, aan met een roller. Droog na 15 minuten.
- Stucen volgens de verwerkingsvoorschriften van uw \*stucleverancier , in dit geval ARDEX.

Uit voorraad leverbaar:

- MagOxx®Board 270 x 120 cm / 300 x 120 cm (4 t/m 18 mm)
- Schroeven van DynaPlus® met een AR-coating C4 / platkop - torx schroeven, lengte 3 keer de dikte van de MAGOXX plaat
- MS-polymeer Bostik ISR 70 – 03, worsten van 600 ml
- Gaasband, 100 mm breed, 100 m1 per rol
- Primer

\*De meeste, toonaangevende stucleveranciers hebben MagOxx®Board getest.  
Zonder uitzondering hebben deze stucleveranciers MagOxx®Board vrijgegeven voor hun producten.